

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Kennnummer 12620-2024-1

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauprodukte-Verordnung)

für die durch Aufbereitung natürlicher Materialien gewonnene Produktgruppe mit den Produkten
„grobe Gesteinskörnungen 0/8, 2/8“ und „feine Gesteinskörnung 0/1, 0/2“

1. Kenncodes der Produkttypen:

HR 2-8 F-12620-2024-1	HR 0-8 F-12620-2024-1	HR 0-2,5 F-12620-2024-1
HR 0,1-0,7 F-12620-2024-1	HR 81 F-12620-2024-1	HR 0-2,5 / BS 2 F-12620-2024-1
HR 0-2,5 / BS 4 F-12620-2024-1		

2. Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer HR 81 F:	siehe Sortenverzeichnis 12620-2024-1
Sortennummer HR 2-8 F:	siehe Sortenverzeichnis 12620-2024-1
Sortennummer HR 0-8 F:	siehe Sortenverzeichnis 12620-2024-1
Sortennummer HR 0-2,5 F:	siehe Sortenverzeichnis 12620-2024-1
Sortennummer HR 0,1-0,7 F:	siehe Sortenverzeichnis 12620-2024-1
Sortennummer HR 0-2,5 BS 2 F:	siehe Sortenverzeichnis 12620-2024-1
Sortennummer HR 0-2,5 BS 4 F:	siehe Sortenverzeichnis 12620-2024-1

3. Gesteinskörnungen für Beton nach EN 12620:2008-07

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH & Co. KG
Georg-Schiffer-Straße 70, D-92242 Hirschau
Gewinnungsort: Hirschau

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 2+

7. Die notifizierte Stelle (Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V. - 1497) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1497-CPR-008/2.1-2014**

8. nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 12620-2024-1 aufgeführt.

10. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Herr Dr. Kick, Werkleiter

(Name und Funktion)

Hirschau, 07.02.2025

(Ort und Datum der Ausstellung)

i.v. 

(Unterschrift)

SORTENVERZEICHNIS 12620-2024-1

Erklärte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der
harmonisierten technischen Spezifikation EN 12620:2008-07

Wesentliche Merkmale	Leistung	Leistung	Leistung	Leistung	Leistung	Leistung	Leistung
Sortennummer	HR 81 F	HR 2-8 F	HR 0-8 F	HR 0-2,5 F	HR 0,1-0,7 F	HR 0-2,5 BS 2 F	HR 0-2,5 BS 4 F
Korngruppe	0/1	2/8	0/8	0/2	0/1	0/2	0/2
Korngrößenverteilung Allgemeine Anforderung	G_{F85}	$G_{C85/20}$	G_{NG90}	G_{F85}	G_{F85}	G_{F85}	G_{F85}
Korngrößenverteilung Zwischensiebe	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Kornform ¹⁾	NPD	SI_{15}	SI_{15}	NPD	NPD	NPD	NPD
Rohdichte (Mg/m ³)	2,57	2,59	2,59	2,63	2,62	2,59	2,63
Wasseraufnahme (M.-%)	0,3	0,8	1,1	0,1	0,5	0,5	0,3
Muschelschalengehalt ¹⁾	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Gehalt an Feinanteilen	f_3	$f_{1,5}$	f_3	f_3	f_3	f_3	f_3
Qualität der Feinanteile ²⁾	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Zertrümmerung ¹⁾	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Verschleiß ¹⁾	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Polieren für Deckschichten ¹⁾	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Oberflächenabrieb ¹⁾	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen ¹⁾	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Chloride (M.-%)	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01
Säurelösliche Sulfate	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$
Gesamtschwefelgehalt (M.-%)	≤ 0,03	≤ 0,03	≤ 0,03	≤ 0,03	≤ 0,03	≤ 0,03	≤ 0,03
Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von Beton verändern ²⁾	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden	NPD	bestanden	bestanden
Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von Zement (bei rezyklierten Gesteinskörnungen)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Carbongehalt von feinen Gesteinskörnungen und von Gesteinskörnungsgemischen für Deckschichten aus Beton ²⁾	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Raubeständigkeit – Schwinden infolge Austrocknen	NPD	< 0,075	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Bestandteile, die die Raumbeständigkeit von Hochofenstüchschlacke beeinflussen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von Radioaktivität	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von Schwermetallen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von PAK	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Frostwiderstand ¹⁾	NPD	F1	F1	NPD	NPD	NPD	NPD
Frost-Tausalz-widerstand ¹⁾	NPD	MS_{18}	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Alkali-Silica-Reaktivität ³⁾	E I	E I	E I	E I	E I	E I	E I

¹⁾ nur für grobe Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemische

²⁾ nur für feine Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemische

³⁾ Alkali-Richtlinie – AlkR „Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton, Ausgabe Februar 2007“

ZUSÄTZLICHE MERKMALE

Merkmale	Leistung	Leistung	Leistung	Leistung	Leistung	Leistung	Leistung
Sortennummer	HR 81 F	HR 2-8 F	HR 0-8 F	HR 0-2,5 F	HR 0,1-0,7 F	HR 0-2,5 BS 2 F	HR 0-2,5 BS 4 F
Korngruppe	0/1	2/8	0/8	0/2	0/1	0/2	0/2
Petrographische Beschreibung	Beim Kaolinabbau abgetrennte quarzreiche Sande und Kiese mit wechselnden Anteilen an Feldspat und Kaolin. Quarzkörner gut gerundet. Feldspäte kantig, leicht brüchig.						
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen in M.-%	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05

Typische Korngrößenverteilung für feine Gesteinskörnungen

Sorte Nr.	Korngruppe	Durchgang in M.-% durch das Sieb in mm								
		0,063	0,250	1	2	2,8	4	5	5,6	8,0
HR 81 F	0/1	0,4	90	100						
HR 0,1-0,7 F	0/1	0,2	6	100	100					
HR 0-2,5 F	0/2	0,1	0,0	56	92	99	100			
HR 0-2,5 BS 2 F	0/2	0,2	34	73	95	99	100			
HR 0-2,5 BS 4 F	0/2	0,2	17	65	94	99	100			

Typische Korngrößenverteilung für grobe Gesteinskörnungen ohne Überkorn

Sorte Nr.	Korngruppe	Durchgang in M.-% durch das Sieb in mm									
		0,063	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	32
HR 2-8 F	2/8	0,2	2	10	68	91	98	100	100		
HR 0-8 F	0/8	0,1	41	71	92	97	99	100	100		